

TECHNISCHES DATENBLATT

SIGRATEX PREPREG CE 8912-170-36

Prepregart:	Unidirektional	
Harzsystem:	Epoxid (012)	
Faser:	12K Carbon (800 tex) auf Glasgewebe	
Faserflächengewicht:	170 g/m² bestehend aus	145 g/m² Carbon 12K 25 g/m² Glasgewebe
Prepregflächengewicht:	266 g/m²	
Harzgehalt:	36 % +- 3 %	
Breite:	620 mm	
Rollenlänge:	200 m	
Laminatdicke:	0,145 mm	